


TECHNICKÝ LIST

Surová masivní dubová podlaha – 14 mm

Hrubé hoblování, ke zbroušení, s drážkami a jazýčky na všech čtyřech stranách.

Spodní strana je drážkovaná.



Standardní parketová podlaha má úkos GO2 (2,5 mm) nebo GO0, ale na objednávku je možné dodat úkos GO4 (2,5 mm).

Dřevina:

Francouzský dub – 100% certifikovaný PEFC – kontrolní řetězec QUAL/13-736

Výběr:

-  I/BIS – Château
-  RUA – Manoir
-  RUA/RUB – Orval
-  RUB – Rustique
-  RUC – Campagne

Šířky:

Od 80mm do 180mm (80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200)

Délky:

Proměnné – od 400 mm do 2500 mm
($\frac{1}{3}$ < 1000 mm, $\frac{1}{3}$ mezi 1000 mm & 1500 mm a $\frac{1}{3}$ > 1500 mm) *

* Poměr je přibližný, dřevo je živý materiál, mohou být mírné rozdíly v závislosti na dodávkách, šarži a zásobách.

Objemová hmotnost a váha:

Přibližně 700 kg/m³ tedy 10 kg/m²

Míra vlhkosti:

Vlhkost při expedici z továrny je 9% ± 2%.

Tvrdość:

Odolnost proti nárazům (Nm/cm ²):	6,2
Tvrdość Brinell rovnoběžně s vlákny (N/mm ²):	57
Tvrdość brinellu kolmo na vlákna (N/mm ²):	32
Tvrdość Monnin:	3.5

Koeficient smršťování:

Při změně vlhkosti o 1%:

Axiální:	± 0,025%
Radiální:	± 0,20%
Tangenciální:	± 0,31%

Tepelné a požární vlastnosti:

Tepelná odolnost:	± 0,12 m ² K/W
Tepelná vodivost:	± 0,17 W/m.K
Odolnost proti ohni:	M3 (středně hořlavý)

Balení:

Naše podlahy mají různé délky, od 400 mm do 2500 mm, lamely jsou balené po 5, označené a zabalené v plastové fólii nebo na vyžádání zapáskované.

Ošetření:

Dub je přirozeně trvanlivá dřevina, ale na výslovnou poptávku můžeme provést preventivní ošetření proti biologickým změnám dřeva (Speciální insekticidní přípravky na vnitřní dřevo [parkety, obložení a nosné interiérové truhlářské prvky]).

Pokládka:

V souladu s DTU 51.2 pro pokládku parket lepením.

POKLÁDKA JAKO PLOVOUCÍ PODLAHA JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNA